G.A. BESMOLY L-220

GRASSO PER CUSCINETTI DI LUNGA DURATA

DESCRIZIONE

Grasso di alta qualità, con olio base minerale e addensante sapone di litio con additivi EP e bisolfuro di molibdeno.

APPLICAZIONI

Lubrificazione di cuscinetti e di tutti i tipi di meccanismi soggetti a temperature e carichi molto elevati.
Speciale per freni elettrici, boccole e macchinari pesanti.

PROPRIETÀ

L'insieme di bisolfuro di molibdeno con gli additivi EP migliora la lubrificazione ad alte temperature e aumenta le proprietà antiusura.

Ottima resistenza al lavoro meccanico e all'acqua; proprietà anticorrosive; grasso indicato per carichi molto elevati.

IMBALLI

Sono disponibili diversi imballi; contattare l'Ufficio commerciale.

PROPRIETÀ CHIMICO-FISICHE

Addensante	Sapone di litio
Colore	Nero-grigio
Consistenza NLGI	Grado 2
Lubrificanti solidi	MoS_2
Olio base	Minerale
Penetrazione lavorata a 25°C, (0,1 mm) - Non lavorata - Lavorata 60W - Lavorata 10^5W	 265-295 265-295 +45
Punto di goccia, °C	180 min.
Test 4 sfere: - Carico di saldatura - Diametro impronta, 1h/40 Kg (mm)	 315 0,45
Stabilità all'ossidazione 100°C (Kg/cm^2)	Max -0,50
Test corrosione EMCOR	0/0
Corrosione rame, 24h/100°C	Max. 1 b
Resistenza all'acqua	Grado 0
Dilavaggio in acqua, 38°C, (%)	2,5
Perdita per evaporazione, 22h/100°C (%)	0,5
Separazione olio, 7 giorni/40°C (%)	2,1
Range di temperatura (°C)	-20 a 120
Temperature di picco, °C	140

23/11/2010

AENOR ER Empresa Registrada ER-0266/1995

Le informazioni contenute nel presente documento rispecchiano le nostre attuali conoscenze tecniche, offrono una descrizione adeguata delle caratteristiche del prodotto e definiscono le applicazioni per le quali risulta idoneo. L'utente deve assicurarsi in ogni caso dell'adeguatezza del prodotto per qualsiasi utilizzo particolare. Brugarolas S.A. si riserva il diritto di effettuare modifiche ai prodotti successivamente alla data di pubblicazione del presente documento, al fine di migliorarne la qualità e ottimizzarne il rendimento. I valori delle caratteristiche chimico fisiche indicati sono valori tipici. Sono disponibili le schede relative alle specifiche in vigore per ogni prodotto.