G.A. PLEX 2/3 AZUL

GRASSO PER ALTE TEMPERATURE AD ELEVATE PRESTAZIONI

DESCRIZIONE

G.A. PLEX 2/3 AZUL è un grasso al litio complesso con additivi EP per cuscinetti che lavorano a velocità medie. Il prodotto è resistente all'acqua ed ha un'ottima resistenza alle alte temperature e ai forti carichi.

PROPRIETÀ

- Elevato punto di goccia
- Buona resistenza ai forti carichi
- Eccellente capacità antiusura
- Buona resistenza al lavoro meccanico
- Insolubile in acqua
- Buona protezione dalla corrosione
- Buona capacità antiossidante
- Lunga vita

APPLICAZIONI

G.A PLEX 2/3 AZUL può essere utilizzato come grasso di lunga vita in cuscinetti a sfera, pompe d'acqua, motori elettrici, accoppiamenti, giunti cardanici e in generale ovunque sia necessario un grasso ad alta efficienza.

PRECAUZIONI

- Le solite osservate nella manipolazione e utilizzo di lubrificanti
- Evitare di lubrificare in eccesso o di applicare il grasso ad intervalli troppo frequenti
- Tenere il recipiente chiuso per evitarne la contaminazione
- Non miscelare con grassi di altra natura

PROPRIETÀ CHIMICO-FISICHE

Colore	Blu
Addensante	Litio complesso
Natura olio base	Minerale
Classe di consistenza NLGI	Grado 2/3
Penetrazione a 25°C 60W (0,1 mm)	255
Penetrazione a 25°C 10^5W (0,1 mm)	+40
Punto di goccia (°C)	270
Test corrosione EMCOR	Grado 0
Corrosione rame, 24h/100°C	1 a
Test 4 sfere: - Carico di saldatura (Kg) - Diametro impronta 1h/40 Kg (mm)	 >450 0,55
Pressione del flusso a -30°C (mbar)	1200
Stabilità all'ossidazione 100h/100°C (Kg/cm^2)	0,2
Perdita da evaporazione (%) - 22h/100°C - 22h/150°C	 0,2 4,5
Resistenza all'acqua, 90°C	Grado 0
Temperatura di lavoro (°C)	-30 a 150

12/01/2015

AENOR ER Empresa Registrada ER-0269/1995

Le informazioni contenute nel presente documento rispecchiano le nostre attuali conoscenze tecniche, offrono una descrizione adeguata delle caratteristiche del prodotto e definiscono le applicazioni per le quali risulta idoneo. L'utente deve assicurarsi in ogni caso dell'adeguatezza del prodotto per qualsiasi utilizzo particolare. Brugarolas S.A. si riserva il diritto di effettuare modifiche ai prodotti successivamente alla data di pubblicazione del presente documento, al fine di migliorarne la qualità e ottimizzarne il rendimento. I valori delle caratteristiche chimico fisiche indicati sono valori tipici. Sono disponibili le schede relative alle specifiche in vigore per ogni prodotto.