G.A. JET-70

GRASSO ADERENTE RESISTENTE ALL'ACQUA E AL VAPORE

DESCRIZIONE

G.A. JET-70 è un grasso speciale, formulato con un olio semisintetico, un sapone al litio-calcio e additivi speciali che gli conferiscono prestazioni elevate.

APPLICAZIONI

- Cuscinetti e meccanismi sottoposti all'azione diretta di acqua e vapore.
- Lubrificazione di attrezzature e meccanismi in ambienti marini.
- Protezione delle superfici.







VANTAGGI

- Alta aderenza.
- Alto potere anticorrosivo.
- Resistenza ai carichi.
- Può lavorare tra –10 e 110ºC

PRECAUZIONI

- Le normali osservate nella manipolazione e utilizzo di prodotti lubrificanti
- Evitare di miscelare il grasso con altri di natura diversa
- Mantenere gli imballi chiusi per evitarne la contaminazione

CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE

CARATTERISTICA	NORMA	VALORE TIPICO
Colore	-	Biancastro
Addensante	ASTM D-128	Sapone di litio-calcio
Olio base	ASTM D-128	Semisintetico
Consistenza NLGI	DIN-51818	Grado 2
Penetrazione a 25ºC	ASTM D-217	280 (0,1 mm)
Penetrazione lavorata 60W	ASTM D-217	280 (0,1 mm)
Penetrazione lavorata 10^5W	ASTM D-217	Máx. +50 (0,1 mm)
Punto di goccia	ASTM D-566	160ºC
Test 4 sfere • Carico di saldatura • Usura 1h/40kg	IP-239	 220 kgf 0,65 mm
Test corrosione EMCOR • acqua distillata • Acqua salata	DIN-51802	 Grado 0 Grado 2
Corrosione al cobre 24h/100ºC	ASTM D-4048	1b
Stabilità all'ossidazione 100h/100ºC	ASTM D-942	0,5 kg/cm^2
Dilavaggio in acqua, 1h/80ºC	ASTM D-1264	2,5%
Temperatura di lavoro	-	-10 a 110ºC

15/01/2024

AENOR ER Empresa Registrada ISO 9001 AENOR ER Calidad en Automoción IATF 16949

La información contenida en este documento es fiel reflejo de nuestros actuales conocimientos técnicos, proporciona una descripción adecuada de las características del producto y enumera las aplicaciones para la cuales puede resultar idóneo. El usuario deberá asegurarse en todo caso de la adecuación del producto para cada utilización particular. BRUGAROLAS S.A. se reserva el derecho de efectuar modificaciones en los productos con posterioridad a la fecha de edición del presente documento, al objeto de mejorar su calidad y optimizar su rendimiento. Los valores de las características físico-químicas indicadas son valores típicos. Están a su disposición las hojas de especificación en vigor para cada uno de los productos.

BRUGAROLAS S.A. – Camino de la Riera 36-44 P.I. Cova Solera – 08191 Rubí (Barcelona) – Tlf. 93 588 31 00 - Fax. 93 588 31 01
comercial@brugarolas.com **www.brugarolas.com**