**Scheda Prodotto**

**Technos XVS 10W-40** è un lubrificante ***Premium Technology*** per veicoli benzina e diesel di ultima generazione ad elevate prestazioni che richiedono lubrificanti di gradazione SAE 10W-40.

Bardahl **XVS technology** – eXtra Viscosity Shield – garantisce un'elevata robustezza del film lubrificante, preservandone la stabilità contro il degrado termo-ossidativo e assicurando l'ottimale viscosità anche in condizioni di stress meccanico, alte temperature e diluizione da carburante. Grazie a questa formulazione avanzata, il lubrificante offre una protezione continua e affidabile dei componenti del motore, mantenendo prestazioni costanti in qualsiasi condizione di esercizio.

Le pregiate basi sintetiche e gli speciali polimeri ad alta stabilità al taglio utilizzati nella formulazione conferiscono all'olio proprietà straordinarie di resistenza al degrado termico e tenacia del velo d'olio lubrificante. Inoltre, grazie alle tecnologie Bardahl **Polar Plus** e **Fullerene C60**, permette una sensibile riduzione degli attriti a beneficio delle prestazioni del propulsore e della protezione degli organi meccanici.

## PROPRIETÀ

- Superiore controllo delle usure
- Maggiore longevità e pulizia di tutti gli organi del motore
- Massima estensione degli intervalli cambio olio
- Formula 100% sintetica

**Maroil s.r.l. – Bardahl Italia**
Località ponte alla Ciliegia – 55011 Marginone – Altopascio (Lucca) – Tel. 0583-28731 / Fax 0583-286542
www.bardahl.it – e-mail: info@bardahl.it – Cable address: MAROIL: CASELLA POSTALE N.32 Altopascio

## PERFORMANCE LEVEL

ACEA A3/B4, API SN / CF, MB 229.3 / 226.5, VW 501.01 / 505.00,
Renault RN0700 / RN0710

## CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE

| | |
|---|---|
| Grado di Viscosità | SAE 10W-40 |
| Viscosità a 40°C | 88,0 cSt |
| Viscosità a 100°C | 14,4 cSt |
| Densità a 15°C | 0,852 kg/l |
| Indice di Viscosità | 170 |
| Punto di Infiammabilità | 202°C |
| Punto di Scorrimento | -48°C |
| TBN | 10,5 (mg KOH/g) |

*I valori menzionati in questa tabella sono indicativi e variabili entro certe tolleranze*

## STOCCAGGIO

Conservare nell'imballaggio originale chiuso, stoccare al coperto, al riparo dall'umidità, dall'esposizione diretta ai raggi solari e dagli agenti atmosferici. Evitare continui ed eccessivi sbalzi di temperatura.

**Maroil s.r.l. – Bardahl Italia**
Località ponte alla Ciliegia – 55011 Marginone – Altopascio (Lucca) – Tel. 0583-28731 / Fax 0583-286542
www.bardahl.it – e-mail: info@bardahl.it – Cable address: MAROIL: CASELLA POSTALE N.32 Altopascio