G. BESLUX ALCO EH-1 MF

GRASSO COMPLESSO DI ALLUMINIO PER LAVORAZIONI MOLTO SEVERE

Grasso di sapone complesso di alluminio con olio minerale ad alta viscosità e additivi antiossidanti, anticorrosivi ed EP. Altamente aderente e filante.

Per la lubrificazione generale dei cuscinetti e dei meccanismi che lavorano a temperature elevate, alti carichi e basse velocità.

VANTAGGI

- Ampio intervallo di temperatura di lavoro
- Buona resistenza all'acqua
- Resistenza ai carichi elevati
- Lunga durata e ottimo potere lubrificante
- Grande potere anticorrosivo

IMBALLI

Sono disponibili diversi imballi; contattare l'Ufficio commerciale.

MODO D'USO

Alla prima applicazione, collocare il grasso direttamente sul cuscinetto pulito, facendo in modo di riempirlo fino a non più della metà dello spazio libero disponibile.

Durante la fase di reingrassaggio, riempire con la quantità di grasso necessaria, senza mai superare la metà della capacità del cuscinetto.

PRECAUZIONI

- Le normali osservate nell'utilizzo e manipolazione di prodotti lubrificanti
- Evitare di miscelare con grassi di altra natura
- Mantenere gli imballi chiusi per evitarne la contaminazione
- Sono disponibili le Schede di sicurezza del prodotto, in conformità con la vigente normativa europea.

PROPRIETÀ CHIMICO-FISICHE

Colore	Azzurro
Aspetto	Molto filante
Addensante	Alluminio complesso
Olio base	Minerale raffinato
Penetrazione lavorata 60W (0,1 mm)	310-340
Punto di goccia (°C)	240 min.
Consistenza NLGI	Grado 1
Test corrosione EMCOR	Grado 0
Corrosione al rame 24h/100°C	1 b max.
Resistenza al dilavaggio in acqua a 80°C, %	3 max.
Stabilità all'ossidazione (Kg/cm^2)	-0.5 max.
Resistenza all'acqua a 90°C	Grado 0
Separazione olio 7 giorni/40°C (%)	4 max.
Temperatura di lavoro - in continuo - picco	 -15 a 160°C Fino a 180°C
Carico di saldatura (IP-239) (Kgf)	300 min.

03/06/2008

AENOR ER Empresa Registrada ER-0269/1995

Le informazioni contenute nel presente documento rispecchiano le nostre attuali conoscenze tecniche, offrono una descrizione adeguata delle caratteristiche del prodotto e definiscono le applicazioni per le quali risulta idoneo. L'utente deve assicurarsi in ogni caso dell'adeguatezza del prodotto per qualsiasi utilizzo particolare. Brugarolas S.A. si riserva il diritto di effettuare modifiche ai prodotti successivamente alla data di pubblicazione del presente documento, al fine di migliorarne la qualità e ottimizzarne il rendimento. I valori delle caratteristiche chimico fisiche indicati sono valori tipici. Sono disponibili le schede relative alle specifiche in vigore per ogni prodotto.