G. BESLUX BESSIL EH-3

GRASSO AL SILICONE PER MISCELATORI (GRADO ALIMENTARE)

IH-966/2.4/B/112

DESCRIZIONE

G. BESLUX BESSIL EH-3 è un grasso al silicone di grado alimentare. È studiato per lubrificare i miscelatori con giunti a sfera, garantendo una chiusura perfetta. È studiato per meccanismi che necessitano di un grasso molto adesivo con ottima resistenza termica e chimica e una lunga vita di servizio. È inoltre compatibile con EPDM, NBR e FPM.

- Certificato NSF H1 (n° 132165)
- Certificato WRAS (n° 1206543)
- Certificato TZW (n° KA 0035/12)
- Certificato ACS (n° 11 CLP LY 013)

VANTAGGI

- Vita di servizio molto lunga
- Eccellente resistenza chimica-termica
- Insolubile in acqua
- Ottimo rispetto all'acqua calda
- Previene l'usura dei dischi in ceramica
- Elevata compatibilità con plastiche.
- Contiene PTFE

APPLICAZIONI

- Miscelatori di rubinetti
- Guide e attuatori
- Meccanismi dove ci sia il contatto plastica/metallo
- Meccanismi che necessitano di una lubrificazione di lunga vita con un grasso adesivo e consistente

PRECAUZIONI

- Le solite osservate nell'utilizzo e manipolazione di lubrificanti
- Evitare di miscelare con altri grassi di natura diversa
- Mantenere gli imballi chiusi per evitarne la contaminazione

PROPRIETÀ CHIMICO-FISICHE

CARATTERISTICA	NORMA	VALORE TIPICO
Colore	-	Bianco
Addensante	ASTM D-128	Inorganico
Olio base	ASTM D-128	Silicone
Consistenza NLGI	DIN 51818	Grado 3
Lubrificanti solidi	-	PTFE
Punto di goccia	ASTM D-566	Infusibile
Pressione del flusso a -35°C	DIN-51805	380
Resistenza all'acqua 3h/90°C	DIN-51807	Grado 0
Temperatura di lavoro	-	-35 a 200

27/06/2003

AENOR ER Empresa Registrada ER-0269/1995

Le informazioni contenute nel presente documento rispecchiano le nostre attuali conoscenze tecniche, offrono una descrizione adeguata delle caratteristiche del prodotto e definiscono le applicazioni per le quali risulta idoneo. L'utente deve assicurarsi in ogni caso dell'adeguatezza del prodotto per qualsiasi utilizzo particolare. Brugarolas S.A. si riserva il diritto di effettuare modifiche ai prodotti successivamente alla data di pubblicazione del presente documento, al fine di migliorarne la qualità e ottimizzarne il rendimento. I valori delle caratteristiche chimico fisiche indicati sono valori tipici. Sono disponibili le schede relative alle specifiche in vigore per ogni prodotto.