PROTEX V 6213 DW

Protettivo a base evaporabile

DESCRIZIONE

Fluido protettivo dewatering che dopo l'evaporazione del solvente lascia sulle superfici un velo sottile molto leggermente oleoso. Si presenta chiaro, ambrato, inodore.
E' ottenuto da un distillato idrocarburico particolarmente raffinato, con una combinazione esclusiva e particolarmente efficace di inibitori di corrosione fortemente attivi, che esplicano tra loro un'azione sinergica.
Presenta la seguenti proprietà:
-è straordinariamente efficace nel rimuovere l'acqua;
-non lascia né macchie né residui sulle superfici trattate;
-non tende ad emulsionarsi, nemmeno in presenza di composti alcalini;
-si separa molto rapidamente e totalmente dall'acqua rimossa dalle superfici metalliche a seguito sia di lavorazioni meccaniche con acqua emulsionata sia di lavaggi alcalini;
-lascia sulle superfici metalliche un film ultra sottile ad altissimo potere protettivo;
-mantiene inalterate nel tempo le proprie caratteristiche prestazionali in servizio.
La rimozione non risulta di norma necessaria, ma può essere comunque facilmente effettuata con un qualunque solvente petrolifero ovvero con detergenti alcalini.

APPLICAZIONI

E' indicato per la protezione di semilavorati e particolari finiti, con caratteristiche anti-impronta per superfici ad alto grado di finitura e per il montaggio di particolari con ridotti margini di tolleranza.
L'applicazione può essere effettuata preferibilmente per immersione ovvero a pennello o a spruzzo.

STOCCAGGIO

Conservare a temperatura >5°C. A temperatura inferi ore si può verificare una parziale flocculazione del prodotto che non altera tuttavia le proprie Caratteristiche tecnologiche. Riportato a temperatura ambiente esso riprende autonomamente il suo aspetto normale.

CARATTERISTICHE MEDIE CHIMICO-FISICHE*

Caratteristica	Metodo	U.m.	Valore
Aspetto	Visivo/Visual	-	liquido limpido ambrato
Densità a 20°C	ASTM D 7042	Kg/lt	0,783
Viscosità a 40°C	ASTM D 7042	cSt	1,73
Infiammabilità V.C. (PMCC)	ASTM D 93	°C	62
Potere coprente	P.O. 10.58	g/m2	16,4
Spessore film	P.O. 10.58	µm	2,2
Stoccaggio indoor	-	mesi	18
Stoccaggio outdoor	-	mesi	12

*I dati riportati non costituiscono specifica

06/11/2024

BELLINI S.p.A.
Via Don Milani, 8 –24050- Zanica (BG)
Tel. +39035673948 – fax +39035673958
Email: mail@bellini-lubrificanti.it
www.bellini-lubrificanti.it

bellini S.p.A.
TECNOLOGIA DELLA LUBRIFICAZIONE