G.A. N.850 EP-2

GRASSO LUBRIFICANTE PER RULLI E MECCANISMI SOVRACCARICATI

Grasso speciale di litio per tutte le classi di rulli che lavorano sotto carichi molto elevati. Contiene additivi EP.

PRECAUZIONI

Le solite osservate nell'utilizzo e manipolazione di lubrificanti
Evitare gli eccessi di grasso e un'eccessiva frequenza di ingrassaggio
Evitare di miscelare con altri grassi di natura diversa
Mantenere gli imballi chiusi per evitarne la contaminazione

IMBALLI

Sono disponibili diversi imballi; contattare l'Ufficio commerciale.

PROPRIETÀ CHIMICO-FISICHE

Tipo di sapone	Litio
Consistenza NLGI	2
Penetrazione non lavorata 25°C	265-295
Stabilità meccanica	-20/+45
Punto di goccia (°C)	Min. 180
Viscosità dinamica a 25°C (mPa/s)	3500-5000
Carico di saldatura (Kg)	Min. 250
Natura olio base	Minerale
Viscosità cinematica (cSt) - a 40°C - a 100°C	 93 10.3
Carica Timken (lb)	Min. 50
Stabilità all'ossidazione 100°C (bar)	Max. 0.55
Resistenza al dilavaggio in acqua (%)	Max. 4
Test corrosione EMCOR	Max. grado 1
Corrosione rame 24h/100°C	Max. 1 b
Temperatura di lavoro (°C)	-25 a 120

03/02/2009

AENOR
ER
Empresa Registrada
ER-0269/1995

Le informazioni contenute nel presente documento rispecchiano le nostre attuali conoscenze tecniche, offrono una descrizione adeguata delle caratteristiche del prodotto e definiscono le applicazioni per le quali risulta idoneo. L'utente deve assicurarsi in ogni caso dell'adeguatezza del prodotto per qualsiasi utilizzo particolare. Brugarolas S.A. si riserva il diritto di effettuare modifiche ai prodotti successivamente alla data di pubblicazione del presente documento, al fine di migliorarne la qualità e ottimizzarne il rendimento. I valori delle caratteristiche chimico fisiche indicati sono valori tipici. Sono disponibili le schede relative alle specifiche in vigore per ogni prodotto.