G.A. N. 70 EP-2

GRASSO PER CUSCINETTI E MECCANISMI SOVRACCARICATI

DESCRIZIONE

Grasso di litio studiato in consistenze (NLGI 0, 1, 2, 3) per tutte le classi di cuscinetti che lavorano a temperature e carichi molto elevati. Contiene additivi EP di basso impatto ambientale.
Specialmente formulato per la lubrificazione delle installazioni siderurgiche, dei treni di laminatura, colate continue, ecc.

PRECAUZIONI

- Le normali osservate nella manipolazione dei prodotti lubrificanti
- Evitare l'eccesso di grasso nonché un'eccessiva frequenza nell'applicazione
- Tenere in contenitori chiusi per evitare la contaminazione
- Evitare di mescolare il prodotto con grassi di diversa base.

PROPRIETÀ

Ottima resistenza all'acqua, eccellente capacità sigillante, elevata capacità anticorrosiva e protettiva in ambienti aggressivi e con elevata umidità relativa.

IMBALLI

Sono disponibili diversi imballi. Contattare l'Ufficio commerciale.

PROPRIETÀ CHIMICO-FISICHE

Addensante	Sapone di litio
Olio base	Minerale
Penetrazione a 25°C (0,1 mm)	265-295
Punto di goccia (°C)	Min. 180
Carico di saldatura (Kg)	Min. 400
Consistenza NLGI	2
Variazione a 100.000 W	-20 a 45
Test corrosione EMCOR	Grado 0
Ossidazione Hofmann (Kg/cm^2)	Max. 1,5
Resistenza al dilavaggio, 80°C (%)	2,5
Corrosione rame 24 h/100°C	Max. 1 b
Temperatura di lavoro (°C)	-20 a 120

29/04/2004

AENOR ER Empresa Registrada ER-0269/1995

Le informazioni contenute nel presente documento rispecchiano le nostre attuali conoscenze tecniche, offrono una descrizione adeguata delle caratteristiche del prodotto e definiscono le applicazioni per le quali risulta idoneo. L'utente deve assicurarsi in ogni caso dell'adeguatezza del prodotto per qualsiasi utilizzo particolare. Brugarolas S.A. si riserva il diritto di effettuare modifiche ai prodotti successivamente alla data di pubblicazione del presente documento, al fine di migliorarne la qualità e ottimizzarne il rendimento. I valori delle caratteristiche chimico fisiche indicati sono valori tipici. Sono disponibili le schede relative alle specifiche in vigore per ogni prodotto.