PROTEX V 626 DW/D

Protettivo a base evaporabile

DESCRIZIONE

Fluido protettivo dewatering che dopo l'evaporazione del solvente lascia sulle superfici un velo sottile molto leggermente oleoso.
Si presenta chiaro, ambrato, inodore.
E' ottenuto da un distillato idrocarburico particolarmente raffinato, con una combinazione esclusiva ed altamente efficace di inibitori di corrosione fortemente attivi, che esplicano tra loro un'azione sinergica.
Presenta la seguenti proprietà:
- E straordinariamente efficace nel rimuovere l'acqua.
- Non lascia ne macchie ne residui sulle superfici trattate.
- Non tende ad emulsionarsi, nemmeno in presenza di composti alcalini.
- Si separa molto rapidamente e totalmente dall'acqua rimossa dalle superfici metalliche a seguito sia di lavorazioni meccaniche con acqua emulsionata sia di lavaggi alcalini.
- Lascia sulle superfici metalliche un film ultra sottile, oleoso, altamente protettivo.
- Mantiene inalterate nel tempo le proprie caratteristiche prestazionali in servizio.

La rimozione non risulta di norma necessaria, ma può essere comunque facilmente effettuata con un qualunque solvente petrolifero ovvero con detergenti alcalini.

APPLICAZIONI

E' indicato per la protezione di semilavorati e particolari finiti, con caratteristiche anti-impronta per superfici ad alto grado di finitura e per il montaggio di particolari con ridotti margini di tolleranza.
L'applicazione può essere effettuata preferibilmente per immersione ma anche con l'utilizzo di un pennello o a spruzzo.

ISTRUZIONI PER L'USO

Il prodotto è particolarmente indicato per la rimozione dell'acqua emulsionata dai pezzi lavorati e per la contemporanea applicazione della protezione antiruggine.
A tale scopo, e necessario procedere come segue:
1- immergere i pezzi tal quali in un vaschetta contenente PROTEX V 626 DW/D e dotata di un cestello traforato;
2 - lasciare immersi i pezzi per almeno 10 minuti;
3 - estrarre il cestello agitandolo bene;
4 - spillare periodicamente e giornalmente l'acqua dal fondo della vaschetta, avendo cura che non si accumuli fino a toccare i pezzi raccolti nel cestello.

STOCCAGGIO

Conservare a temperatura >5°C. A temperatura inferiore si può verificare una parziale flocculazione del prodotto che non altera tuttavia le proprie caratteristiche tecnologiche.
Riportato a temperatura ambiente esso riprende autonomamente il suo aspetto normale.

CARATTERISTICHE MEDIE CHIMICO-FISICHE*

Caratteristica	Metodo	U.m.	Valore
Aspetto	Visivo/Visual	-	liquido limpido
Densità a 20°C	ASTM D 7042	Kg/lt	
Viscosità a 40°C	ASTM D 7042	cSt	1,75
Infiammabilità V.C. (PMCC)	ASTM D 93	°C	62
Potere coprente	P.O. 10.58	g/m2	16,6
Spessore film	P.O. 10.58	µm	1,0
Stoccaggio indoor	-	mesi	12
Stoccaggio outdoor	-	mesi	6

*I dati riportati non costituiscono specifica

06/06/2024

BELLINI S.p.A.
Via Don Milani, 8 –24050- Zanica (BG)
Tel. +39035673948 – fax +39035673958
Email: mail@bellini-lubrificanti.it
www.bellini-lubrificanti.it

bellini S.p.A.
TECNOLOGIA DELLA LUBRIFICAZIONE