G. BESLUX PLEX BAR L-2/S

GRASSO SINTETICO PER BASSE TEMPERATURE E ALTE ROTAZIONI

DESCRIZIONE

Grasso sintetico con addensante a base di sapone complesso, molto resistente all'ossidazione, dotato di un eccellente potere anticorrosivo, estrema pressione, buona aderenza al metallo e caratteristiche di resistenza al dilavaggio, all'acqua calda, al vapore, alle soluzioni acide e alcaline.

IMBALLI

Sono disponibili diversi imballi; contattare l'Ufficio commerciale.

APPLICAZIONI

Grasso per cuscinetti con alte rotazioni che si trovano in ambienti umidi.
Speciale per mandrini, leve, articolazioni, turbine, ecc.

PRECAUZIONI

- Le normali osservate nella manipolazione e utilizzo di prodotti lubrificanti
- Mantenere l'imballo chiuso per evitarne la contaminazione
- Evitare di miscelare questo grasso con altri di natura differente.

PROPRIETÀ CHIMICO-FISICHE

Colore	Crema/avorio
Addensante	Sapone complesso di bario
Olio base	Sintetico
Penetrazione a 25°C, 0,1 mm	265-295
Punto di goccia (°C)	>220
Separazione dell'olio 7 giorni/40°C (%)	Max. 3
Consistenza NLGI	Grado 2
Penetrazione lavorata 60W 0,1 mm	265-295
Penetrazione lavorata 10^5W, 0,1 mm	+35
Pressione del fluido a -40°C, mbar	Max. 850
Test 4 sfere - Carico di saldatura, Kg - Diametro impronta 1h/40 Kg (mm) - Diametro impronta 1'/70 Kg (mm)	 Min. 320 Max. 0,50 Max. 0,40
Test corrosione EMCOR	Grado 0
Corrosione rame 24h/100°C	Max. 1 b
Stabilità all'ossidazione, 100°C (Kg/cm^2)	Max. 0.15
Resistenza al dilavaggio, 80°C (%)	Max. 1.5
Perdita da evaporazione, 22h/100°C (%)	Max. 0.80
Test SKF-ROF, 20.000 rpm, 110°C (ore)	L50 = 1910
Fattore di velocità	10^5
Temperature di lavoro (°C)	-50 a 150

15/02/2008

AENOR ER Empresa Registrada ER-0269/1995

Le informazioni contenute nel presente documento rispecchiano le nostre attuali conoscenze tecniche, offrono una descrizione adeguata delle caratteristiche del prodotto e definiscono le applicazioni per le quali risulta idoneo. L'utente deve assicurarsi in ogni caso dell'adeguatezza del prodotto per qualsiasi utilizzo particolare. Brugarolas S.A. si riserva il diritto di effettuare modifiche ai prodotti successivamente alla data di pubblicazione del presente documento, al fine di migliorarne la qualità e ottimizzarne il rendimento. I valori delle caratteristiche chimico fisiche indicati sono valori tipici. Sono disponibili le schede relative alle specifiche in vigore per ogni prodotto.