NO RUST 35 AT

Protettivo minerale



DESCRIZIONE

E' un protettivo antiruggine che lascia sulle superfici trattate una pellicola sottile, morbida, flessibile, adesiva, anche a bassissime temperature.
E' ottenuto dalla miscela di idrocarburi ossidati da petrolati selezionati e di solfonati iperbasici modificati con un solvente petrolifero dearomatizzato e denaturato.
Presenta un odore idrocarburico molto moderato ed è facilmente rimovibile con un qualsiasi solvente petrolifero.

APPLICAZIONI

E' idoneo per la protezione a medio termine di prodotti finiti e semilavorati (utensili, catene, pezzi di precisione, ecc.). Grazie alla sua fluidità ha un effetto penetrante molto spiccato, che consente di proteggere e lubrificare anche gli interstizi più profondi senza ricorrere al riscaldamento del materiale.

AVVERTENZE

E' inerte verso tutti i metalli. La presenza di un distillato petrolifero come solvente richiede l'impiego di vernici, gomme, materiali plastici, etc. con essi compatibili

PROPRIETÀ TIPICHE

Proprietà	Metodo	Risultati	Limiti
Velocità di evaporazione (n-butilacetato=1)		0,11	

CARATTERISTICHE MEDIE CHIMICO-FISICHE*

Caratteristica	Metodo	U.m.	Valore
Aspetto	Visivo	-	liquido fluido bruno
Densità a 20°C	ASTM D7042	Kg/lt	0,814
Viscosità a 40°C	ASTM D7042	cSt	2,72
Contenuti in aromatici	-	%	assenti
Infiammabilità V.C. (PM)	ASTM D 93	°C	45
Potere coprente	P.O.10.58	g/m2	11,6ca.
Spessore film	P.O.10.58	µm	8 ca.
Stoccaggio indoor	-	mesi	12-18
Stoccaggio outdoor	-	mesi	12 con protezione

*I dati riportati non costituiscono specifica

18/02/2019

BELLINI S.p.A.
Via Don Milani, 8 –24050- Zanica (BG)
Tel. +39035673948 – fax +39035673958
Email: mail@bellini-lubrificanti.it
www.bellini-lubrificanti.it

bellini S.p.A.
TECNOLOGIA DELLA LUBRIFICAZIONE