G. BESLUX PLEX H-2/S

GRASSO SINTETICO PER ALTE TEMPERATURE

DESCRIZIONE

G. BESLUX PLEX H-2/S è un grasso sintetico formulato a partire da olio sintetico e sapone complesso, resistente alle alte temperature e ai forti carichi.

PRECAUZIONI

- Cuscinetti piccoli e con bassa coppia di avviamento che richiedono strati molto sottili di grasso
- Non si richiedono attenzioni particolari per il suo utilizzo
- Non ingrassare in eccesso
- Eliminare preventivamente i residui degli altri lubrificanti.

APPLICAZIONI

Si tratta di un prodotto di lunga durata, resistente all'acqua e che offre una buona protezione dalla corrosione. Può sopportare temperature di lavoro fino a 180°C senza dare problemi di indurimento.

Si utilizza in cuscinetti di ventilatori, motori elettrici, cuscinetti assiali ecc. nell'industria del legno, della carta, nel settore tessile, della ceramica e in quello siderurgico.

PROPRIETÀ CHIMICO-FISICHE

Addensante	Litio complesso
Colore	Giallo
Olio base	Sintetico
Penetrazione a 20°C (0,1 mm)	265-295
Classe NLGI	Grado 2
Punto di goccia (°C)	Min. 250
Viscosità dinamica a 25°C (mPa s)	4000-6000
Pressione del fluido a -30°C (mbar)	Max. 1000
Test 4 sfere - Carico di saldatura (Kg)	 Min. 240
Corrosione rame, 24h/100°C	Max. 1 b
Test corrosione EMCOR	Max. 1
Resistenza all'acqua 3h/90°C	Grado 1
Perdita da evaporazione 22h/100°C (%)	Max. 0,80
Temperatura di lavoro (°C)	-30 a 180

22/10/2013

AENOR ER Empresa Registrada ER-0269/1995

Le informazioni contenute nel presente documento rispecchiano le nostre attuali conoscenze tecniche, offrono una descrizione adeguata delle caratteristiche del prodotto e definiscono le applicazioni per le quali risulta idoneo. L'utente deve assicurarsi in ogni caso dell'adeguatezza del prodotto per qualsiasi utilizzo particolare. Brugarolas S.A. si riserva il diritto di effettuare modifiche ai prodotti successivamente alla data di pubblicazione del presente documento, al fine di migliorarne la qualità e ottimizzarne il rendimento. I valori delle caratteristiche chimico fisiche indicati sono valori tipici. Sono disponibili le schede relative alle specifiche in vigore per ogni prodotto.