G. BESLUX LIPLEX H-1/2 S

GRASSO AD ALTO RENDIMENTO PER UN'AMPIA GAMMA DI TEMPERATURE DI LAVORO

DESCRIZIONE

Il **G. BESLUX LIPLEX H- 1-2/S** è un grasso lubrificante ad elevate prestazioni, capace di lavorare in un'ampia fascia di temperature (da –40°c a 180 °C) e a condizioni gravose di funzionamento.
La sua speciale formula è a base di un olio sintetico ad alta resistenza chimica e termica ed un elevato potere lubrificante, un particolare addensante a base di sapone complesso di litio, ad alto punto di gocciolamento e con eccellente stabilità al lavoro meccanico.

Il **G. BESLUX LIPLEX H-1-2/S** possiede, oltre ad un pacchetto di additivi che gli conferiscono eccellenti proprietà lubrificanti antiusura, delle proprietà di Estrema Pressione, alti livelli di capacità anticorrosiva e antiossidante che, sotto severe condizioni di lavoro, permettono l'eventuale presenza d'acqua o di vapore.

APPLICAZIONI

Cuscinetti in genere sottoposti ad alte temperature (180 °C), con una temperatura punta di 200 °C. Cuscinetti sottoposti ad acqua, vapore e a carichi. Particolarmente indicato per cuscinetti da forno d'essicazione nel settore cartiero. Indicato anche per i meccanismi e cuscinetti dell'Industria Siderurgica, dei Cementifici, ecc.

VANTAGGI

I principali vantaggi nell'utilizzo di **G. BESLUX LIPLEX H-1-2/S** sono i seguenti:

- Elevata compatibilità con materiali plastici ed elastomeri.
- Resistenza alla sollecitazione da taglio.
- Possibilità di diminuzione reale delle frequenze d'ingrassaggio.
- Diminuzione dei guasti.
- Possibilità di unificazione dei prodotti.
- Eccellente rapporta qualità/prezzo/resa.

PRECAUZIONI

- Le precauzioni normali dell'uso e della manipolazione di lubrificanti
- Tenere gli imballi chiusi per evitare la contaminazione
- Non miscelare con grassi di base diversa
- Evitare gli eccessi di grasso e un'eccessiva frequenza di ingrassaggio

AENOR ER Empresa Registrada ER-0269/1995

Le informazioni contenute nel presente documento rispecchiano le nostre attuali conoscenze tecniche, offrono una descrizione adeguata delle caratteristiche del prodotto e definiscono le applicazioni per le quali risulta idoneo. L'utente deve assicurarsi in ogni caso dell'adeguatezza del prodotto per qualsiasi utilizzo particolare. Brugarolas S.A. si riserva il diritto di effettuare modifiche ai prodotti successivamente alla data di pubblicazione del presente documento, al fine di migliorarne la qualità e ottimizzarne il rendimento. I valori delle caratteristiche chimico fisiche indicati sono valori tipici. Sono disponibili le schede relative alle specifiche in vigore per ogni prodotto.

PROPRIETÀ CHIMICO-FISICHE

Addensante	Litio complesso
Olio base	Sintetico
Colore	Avorio
Penetrazione 60W 0,1 mm	290-320
Punto di goccia	Min. 250°C
Test 4 sfere: - Carico di saldatura - Diametro impronta 1h/40 Kg	 Min. 240 Kg Max. 0,60 mm
Corrosione rame 24h/100°C	Max 1 b
Stabilità ossidazione 100h/100°C	Max 0,50
Perdita di peso da evaporazione, 22h/100°C, %	Max 0,30
Test di corrosione EMCOR (DIN 51802)	Max 1
Resistenza al dilavaggio, 80°C	Max 7%
Grado di viscosità olio base	ISO VG-460
Temperatura di lavoro	-40 a 180°C

AENOR ER Empresa Registrada ER-0269/1995

Le informazioni contenute nel presente documento rispecchiano le nostre attuali conoscenze tecniche, offrono una descrizione adeguata delle caratteristiche del prodotto e definiscono le applicazioni per le quali risulta idoneo. L'utente deve assicurarsi in ogni caso dell'adeguatezza del prodotto per qualsiasi utilizzo particolare. Brugarolas S.A. si riserva il diritto di effettuare modifiche ai prodotti successivamente alla data di pubblicazione del presente documento, al fine di migliorarne la qualità e ottimizzarne il rendimento. I valori delle caratteristiche chimico fisiche indicati sono valori tipici. Sono disponibili le schede relative alle specifiche in vigore per ogni prodotto.