PROTEX V 4220 DW

Protettivo a base evaporabile

DESCRIZIONE

Fluido protettivo dewatering che dopo l'evaporazione del solvente a base idrocarburica lascia sulle superfici trattate un sottile velo oleoso adesivo.
Si presenta chiaro, ambrato, con odore suo proprio moderato e gradevole.
E' ottenuto da un distillato idrocarburico particolarmente raffinato, con una combinazione esclusiva ed altamente efficace di inibitori di corrosione fortemente attivi, che esplicano tra loro un'azione sinergica.
Presenta la seguenti proprietà:
- È straordinariamente efficace nel rimuovere l'acqua.
- Non lascia né macchie né residui sulle superfici trattate.
- Non tende ad emulsionarsi, nemmeno in presenza di composti alcalini.
- Si separa molto rapidamente e totalmente dall'acqua rimos dalle superfici metalliche, a seguito sia di lavorazioni meccaniche con acqua emulsionata sia di lavaggi alcalini.
- Lascia sulle superfici metalliche un velo sottile, adesivo, altamente protettivo.
- Mantiene inalterate nel tempo le proprie caratteristiche prestazionali in servizio.

La rimozione non risulta di norma necessaria, ma può essere comunque facilmente effettuata con un qualunque solvente petrolifero ovvero con detergenti alcalini.

APPLICAZIONI

E' indicato per la protezione di semilavorati e particolari finiti, con caratteristiche anti-impronta per superfici ad alto grado di finitura e per il montaggio di particolari con ridotti margini di tolleranza.
L'applicazione può essere effettuata preferibilmente per immersione, a pennello o a spruzzo.
Può essere rimosso se necessario con solventi petroliferi o soluzioni alcaline.

ISTRUZIONI PER L'USO

Il prodotto è particolarmente indicato per la rimozione dell'acqua emulsionata dai pezzi lavorati e per la contemporanea applicazione della protezione antiruggine.
A tale scopo, è necessario procedere come segue:
1- immergere i pezzi tal quali in un vaschetta contenente il PROTEX V 4220 DW e dotata di un cestello traforato;
2 - lasciare immersi i pezzi per almeno 10 minuti;
3 - estrarre il cestello agitandolo bene;
4 - spillare perodicamente e giornalmente l'acqua dal fondo della vaschetta, avendo cura che non si accumoli fino a toccare i pezzi raccolti nel cestello.

STOCCAGGIO

Conservare a temperatura >5°C. A temperatura inferiore si può verificare una parziale flocculazione del prodotto che non altera tuttavia le proprie caratteristiche tecnologiche.
Riportato a temperatura ambiente esso riprende autonomamente il suo aspetto normale.

CARATTERISTICHE MEDIE CHIMICO-FISICHE*

Caratteristica	Metodo	U.m.	Valore
Aspetto	Visivo/Visual	-	liquido limpido ambrato
Densità a 20°C	ASTM D 7042	Kg/lt	0,785
Viscosità a 40°C	ASTM D 7042	cSt	2,59
Infiammabilità V.C. (PMCC)	ASTM D 93	°C	42
Potere coprente	P.O.10.58	g/m2	11,3
Spessore film	P.O. 10.58	µm	2,5
Stoccaggio indoor	-	mesi	24
Stoccaggio outdoor	-	mesi	18

*I dati riportati non costituiscono specifica

06/12/2019

BELLINI S.p.A.
Via Don Milani, 8 –24050- Zanica (BG)
Tel. +39035673948 – fax +39035673958
Email: mail@bellini-lubrificanti.it
www.bellini-lubrificanti.it

bellini S.p.A.
TECNOLOGIA DELLA LUBRIFICAZIONE